



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204497243 U

(45) 授权公告日 2015.07.22

(21) 申请号 201520181122.5

(22) 申请日 2015.03.27

(73) 专利权人 西交利物浦大学

地址 215123 江苏省苏州市工业园区仁爱路
111号

(72) 发明人 吴京锦 赵策洲 赵胤超

(74) 专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有
限公司 32103

代理人 范晴

(51) Int. Cl.

H01L 31/0224(2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54) 实用新型名称

基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池

(57) 摘要

本实用新型公开了一种基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池，包括自下而上依次设置的钼箔背电极层、p型石墨烯背接触层、p型碲化镉薄膜吸收层、n型硫化镉薄膜窗口层、本征氧化锌薄膜高阻层、n型石墨烯导电层和透明高分子材料防护层，本实用新型的优点在于，采用石墨烯代替传统的透明导电氧化物材料和背接触层材料，解决了传统材料的易脆裂性且折射率高的问题，有效提高太阳能电池弯曲角度和弯折重复性，扩大其利用范围，同时由于碳源的储备充分，避免了储量稀少且价格昂贵的锑、碲、铟、锡、金等材料的使用，大大降低了生产成本。



1. 一种基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池，其特征在于，包括自下而上依次设置的钼箔背电极层、p型石墨烯背接触层、p型碲化镉薄膜吸收层、n型硫化镉薄膜窗口层、本征氧化锌薄膜高阻层、n型石墨烯导电层和透明高分子材料防护层。

2. 根据权利要求1所述的基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池，其特征在于，所述p型石墨烯背接触层为单层或多层p型掺杂石墨烯薄膜，其掺杂元素选自硼、铂、金、铜或银；

所述n型石墨烯导电层为单层或多层n型掺杂石墨烯薄膜，其掺杂元素选自氮、磷、氧或氯。

3. 根据权利要求1所述的基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池，其特征在于，所述透明高分子材料防护层选自PI、PET、PVC、LDPE或PC透明高分子薄膜。

4. 根据权利要求1所述的基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池，其特征在于，所述钼箔背电极层的厚度为100nm～400nm；

所述p型石墨烯背接触层的厚度为0.35nm～5nm；

所述p型碲化镉薄膜吸收层的厚度为5um～15um；

所述n型硫化镉薄膜窗口层的厚度为100nm～300nm；

所述本征氧化锌薄膜高阻层的厚度为50nm～250nm；

所述n型石墨烯导电层的厚度为0.35nm～1nm；

所述透明高分子材料防护层的厚度为200um～2mm。

基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种碲化镉薄膜太阳能电池，尤其是涉及一种基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池。

背景技术

[0002] 在当今追求节能、环保的潮流中，清洁、可再生能源的开发和利用显得尤为重要。其中，取之不尽、用之不竭的太阳能受到了人们极大的关注。将太阳能转化为电能的太阳能电池一般分为硅类太阳能电池、有机太阳能电池、化合物半导体太阳能电池等，其中碲化镉薄膜太阳能电池，作为最有发展前景的太阳能电池之一，具有高效率，制作工艺简单，且可大规模生产等优点。

[0003] 现有技术中碲化镉薄膜太阳能电池一般由玻璃衬底，透明电极层，高阻层，硫化镉窗口层，碲化镉吸收层以及背接触层和背电极层这七层结构组成。根据制作工艺顺序，碲化镉薄膜太阳能电池可分为由上到下配置和由下到上配置，一般由上到下配置的太阳能电池的光转换效率比由下到上配置的光转换效率高。在由上到下配置的太阳能电池中，碲化镉薄膜太阳能电池在覆有透明导电层的玻璃衬底上制备。因为玻璃衬底都是硬质的，不能曲折，而在由下到上配置的碲化镉薄膜太阳能电池中，沉积碲化镉薄膜的基底可以选择金属箔或者其他柔性衬底，从而使柔性电池成为可能。

[0004] 另外，传统的透明导电层有氧化铟锡、掺氟氧化锡和掺铝氧化锌，均具有很高的透光性($T>90\%$)，低的方块电阻(30 Ω/sq 左右)等透明导电氧化物。但这些透明导电薄膜的缺点是脆性易碎且折射率高。另外，这些透明导电氧化物一般涉及到一些资源有限、价格高昂的金属，比如铟、锡等，进而提高了碲化镉薄膜太阳能电池的制作成本。

[0005] 同时碲化镉薄膜太阳能电池的背接触层也是限制它发展的一大因素。由于碲化镉薄膜的功函数 5.5eV，为了避免形成肖特基势垒，要求和碲化镉接触的背接触层的功函数大于 5.5eV，但事实上满足这条件的材料稀少且价格昂贵。

实用新型内容

[0006] 本实用新型目的是：提供一种基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池，不仅制备方法简单，而且能够有效提高柔性碲化镉薄膜太阳能电池的弯曲角度和弯折重复性。

[0007] 本实用新型的技术方案是：一种基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池，包括自下而上依次设置的钼箔背电极层、p型石墨烯背接触层、p型碲化镉薄膜吸收层、n型硫化镉薄膜窗口层、本征氧化锌薄膜高阻层、n型石墨烯导电层和透明高分子材料防护层。

[0008] 作为优选的技术方案，所述 p型石墨烯背接触层为单层或多层 p型掺杂石墨烯薄膜，其掺杂元素选自硼、铂、金、铜或银；

[0009] 所述 n型石墨烯导电层为单层或多层 n型掺杂石墨烯薄膜，其掺杂元素选自氮、磷、氧或氯。

[0010] 作为优选的技术方案，所述透明高分子材料防护层选自 PI、PET、PVC、LDPE 或 PC 透

明高分子薄膜。

- [0011] 作为优选的技术方案，所述钼箔背电极层的厚度为 100nm~ 400nm；
- [0012] 所述 p型石墨烯背接触层的厚度为 0.35nm~ 5nm；
- [0013] 所述 p型碲化镉薄膜吸收层的厚度为 5um~ 15um；
- [0014] 所述 n型硫化镉薄膜窗口层的厚度为 100nm~ 300nm；
- [0015] 所述本征氧化锌薄膜高阻层的厚度为 50nm~ 250nm；
- [0016] 所述 n型石墨烯导电层的厚度为 0.35nm~ 1nm；
- [0017] 所述透明高分子材料防护层的厚度为 200um~ 2mm。
- [0018] 上述基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池的制备方法，包括以下步骤：
 - [0019] 1) 将钼箔超声波清洗后放于石英舟上并置于管式炉中央，在氢气和氩气保护下加热到 800~ 1100℃后退火 30~ 60mins，然后同时通入碳源和待掺杂元素进行 p型掺杂石墨烯薄膜沉积，沉积时间为 30~ 200mins，冷却后得到 p型石墨烯背接触层；
 - [0020] 2) 采用近空间升华法在步骤 1) 所得到的 p型石墨烯背接触层上制备 p型碲化镉薄膜吸收层；
 - [0021] 3) 采用真空蒸发沉积法在步骤 2) 所得到的 p型碲化镉薄膜吸收层上制备 n型硫化镉薄膜窗口层；
 - [0022] 4) 采用磁控溅射法在步骤 3) 所得到的 n型硫化镉薄膜窗口层上制备本征氧化锌薄膜高阻层；
 - [0023] 5) 将铜箔超声波清洗后放于石英舟上并置于管式炉中央，在氢气和氩气保护下加温达到 900~ 1100℃后退火 50~ 60mins，然后通入碳源进行石墨烯沉积，沉积时间为 30~ 60mins，冷却后得到在铜箔上生长的石墨烯薄膜，再在石墨烯薄膜上涂抹聚甲基丙烯酸甲酯，之后放入三氯化铁中腐蚀铜箔，再放入丙酮去除聚甲基丙烯酸甲酯，得到石墨烯薄膜，最后对该石墨烯薄膜进行 n型掺杂后转移到步骤 4) 所得到的本征氧化锌薄膜高阻层上，得到 n型石墨烯导电层；
 - [0024] 6) 将透明高分子材料悬涂在步骤 5) 所得到的 n型石墨烯导电层上作为透明高分子材料防护层，固化后得到基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池。
- [0025] 作为优选的技术方案，步骤 2) 中制备 p型碲化镉薄膜吸收层后，进行退火处理，其具体步骤如下：在 p型碲化镉薄膜吸收层上沉积氯化镉薄膜，在氩气或氮气的保护下退火，温度为 350~ 450℃，时间为 20~ 40mins。
- [0026] 作为优选的技术方案，步骤 1) 中所述的钼箔依次采用异丙醇、丙酮、四氯化碳、去离子水进行超声波清洗；
- [0027] 步骤 5) 中所述的铜箔依次采用异丙醇、丙酮、三氯化铁、盐酸水溶液、去离子水进行超声波清洗。
- [0028] 作为优选的技术方案，步骤 2) 中所述近空间升华法的具体步骤为：将步骤 1) 得到的覆有 p型石墨烯背接触层的钼箔作为基底，并置于近空间升华设备的上石墨块上，在近空间升华设备的下石墨块上放置与所述基底相近面积的碲化镉源，然后将反应室抽真空至 1~ 10Pa 后通入氩气，通过卤钨灯加热上、下石墨块，其中上石墨块温度达到 400~ 550℃，下石墨块温度达到 550~ 650℃，并保温 10~ 40mins。
- [0029] 作为优选的技术方案，步骤 3) 中真空蒸发沉积法的具体步骤为：将步骤 2) 得

到的依次覆有 p型石墨烯背接触层、p型碲化镉薄膜吸收层的钼箔作为基底,采用真空蒸发沉积设备,以纯度大于 99. 995%的硫化镉粉末作为硫化镉源,其中反应室气压为 $(1\sim 10)\times 10^{-4}$ Pa, 硫化镉源温度为 550~670℃,基底温度为 50~100℃,反应时间 10~30mins。

[0030] 作为优选的技术方案,步骤 4)中磁控溅射法的具体步骤为:将步骤 3)得到的依次覆有 p型石墨烯背接触层、p型碲化镉薄膜吸收层、n型硫化镉薄膜窗口层的钼箔作为基底,通入氩气和氧气,磁控溅射温度为 350~500℃并以纯锌为靶。

[0031] 本实用新型的优点是:

[0032] 1. 本实用新型采用石墨烯代替传统的透明导电氧化物材料和背接触层材料,解决了传统材料的易脆裂性且折射率高的问题,有效提高太阳能电池弯曲角度和弯折重复性,扩大其利用范围,同时由于碳源的储备充分,避免了储量稀少且价格昂贵的锑、碲、铟、锡、金等材料的使用,大大降低了生产成本;

[0033] 2. 本实用新型利用石墨烯的高透光率、高导电率、低成本的优点替代传统成本较高的透明导电氧化物薄膜,从而降低了碲化镉太阳能电池的成产成本,并提高了太阳能电池的光透过率,以及外量子效率;

[0034] 3. 本实用新型直接在钼箔上制备得到 p型石墨烯背接触层,减少了石墨烯薄膜的转移这个步骤,同时也避免了聚甲基丙烯酸甲酯等残留所引入的杂质。

附图说明

[0035] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:

[0036] 图 1为本实用新型基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池结构示意图;

[0037] 其中:1钼箔背电极层,2p型石墨烯背接触层,3p型碲化镉薄膜吸收层,4n型硫化镉薄膜窗口层,5本征氧化锌薄膜高阻层,6n型石墨烯导电层,7透明高分子材料防护层。

具体实施方式

[0038] 实施例 1:制备基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池(如图 1所示),包括以下步骤:

[0039] 1) 将 200nm厚的钼箔分别用异丙醇、丙酮、四氯化碳、去离子水超声波清洗 10mins,将其放在石英舟上并置于管式炉中央,在氢气 100sccm和氩气 500sccm混合气氛保护下加温达到 1000℃后,通入碳源甲烷和待掺杂元素进行石墨烯沉积,甲烷流量为 30sccm,时间为 30mins,冷却后得到 p型石墨烯背接触层,其厚度为 0.35~5nm。

[0040])将步骤 1)得到的覆有 p型石墨烯背接触层的钼箔作为基底,并置于近空间升华设备的上石墨块上,在近空间升华设备的下石墨块上放置与所述基底相近面积的碲化镉源,然后将反应室抽真空至 1Pa,通入氢气,去除所述基底表面的杂质,然后抽出氢气,通入氩气(含 5%体积的氧气),通过卤钨灯加热上、下石墨块,其中上石墨块温度达到 470℃,下石墨块温度达到 600℃,并保温 20mins,碲化镉高温升华,在基底上沉积,得到 p型碲化镉薄膜吸收层的厚度为 5~15um,之后通过提拉法在 p型碲化镉薄膜吸收层表面沉积 CdCl₂薄膜,然后在氩气或氮气的保护下将其进行退火处理使得 CdTe晶粒生长,提高其光电转换效率,退火温度为 420℃,时间为 30mins。

[0041]) 将步骤 2) 得到的依次覆有 p型石墨烯背接触层、p型碲化镉薄膜吸收层的钼箔作为基底,采用真空蒸发沉积设备,以纯度大于 99. 995%的硫化镉粉末作为硫化镉源,其中反应室气压为 6×10^{-4} Pa, 硫化镉源温度为 550℃,基底温度为 50℃,反应时间 10mins,得到 n型硫化镉薄膜窗口层,其厚度为 100~300nm。

[0042]) 通过磁控溅射的方法制备本征氧化锌薄膜高阻层,将步骤 3) 得到的依次覆有 p型石墨烯背接触层、p型碲化镉薄膜吸收层、n型硫化镉薄膜窗口层的钼箔作为基底,通入 氩气(含有 20%体积的氧气),温度为 400℃,以纯锌为靶,得到本征氧化锌薄膜高阻层,其厚度为 50nm~250nm。

[0043]) 将铜箔用异丙醇、丙酮、去离子水超声波分别清洗 20mins,在去离子水之前,用三氯化铁、盐酸水溶液(5g:1ml:100ml)超声波分别清洗 40s,再将铜箔放在石英舟上并置于管式炉中央,在氢气 100sccm 和氩气 500sccm 混合气氛保护下加温达到 1000℃后进行退火,时间为 60mins,然后通入碳源甲烷 30sccm 进行石墨烯沉积,温度不变,时间为 30mins,等到自然冷却至室温,得到在铜箔上生长的石墨烯薄膜,再在石墨烯薄膜上涂上聚甲基丙烯酸甲酯,之后放入三氯化铁中腐蚀铜箔,再放入丙酮去除聚甲基丙烯酸甲酯,得到石墨烯薄膜,最后对该石墨烯薄膜进行 n型掺杂后转移到步骤 4) 所得到的本征氧化锌薄膜高阻层上,得到 n型石墨烯导电层,其厚度为 0.35~1nm。

[0044] 将透明高分子材料悬涂在步骤 5) 所得到的 n型石墨烯导电层上作为透明高分子材料防护层,其厚度为 200um~2mm,固化后得到基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池。

[0045] 上述实施例 1所得到的基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池的弯曲角度对比于现有 ITO/硫化镉 /碲化镉 /背电极太阳能电池的弯曲角度 60° ,增大到 110° 。

[0046] 实施例 2:除了步骤 1) 和步骤 5) 之外,其他步骤方法与实施例 1相同。

[0047] 其步骤 1) 的具体方法为 :将 400nm厚的钼箔分别用异丙醇、丙酮、四氯化碳、去离子水超声波清洗 15mins,将其放在石英舟上并置于管式炉中央,并将单质硼放入反应室中,在氢气 30sccm 和氩气 500sccm 混合气氛保护下加温达到 1000℃后进行退火,时间为 40min,然后通入碳源甲烷 100sccm 进行石墨烯沉积,时间为 30mins,自然冷却得到 p型石墨烯背接触层,其厚度约为 0.35~1.8nm。

[0048] 其步骤 5) 的具体方法为 :将铜箔用异丙醇、丙酮、去离子水超声波分别清洗 10mins,在去离子水之前,用三氯化铁、盐酸水溶液(5g:1ml:100ml)超声波分别清洗 50s,再将铜箔放在石英舟上并置于管式炉中央,在氢气 30sccm 和氩气 500sccm 混合气氛保护下加温达到 1000℃后进行退火,时间为 60mins,然后通入碳源甲烷 100sccm 进行石墨烯沉积,温度不变,时间为 30mins,等到自然冷却至室温,得到在铜箔上生长的石墨烯薄膜,再在石墨烯薄膜上涂上聚甲基丙烯酸甲酯,之后放入三氯化铁中腐蚀铜箔,再放入丙酮去除聚甲基丙烯酸甲酯,得到石墨烯薄膜,最后对该石墨烯薄膜进行 n型掺杂后转移到步骤 4) 所得到的本征氧化锌薄膜高阻层上,得到 n型石墨烯导电层,其厚度为 0.35nm~1nm。

[0049] 上述实施例 2所得到的基于石墨烯的柔性碲化镉薄膜太阳能电池的弯曲角度对比于现有 ITO/硫化镉 /碲化镉 /背电极太阳能电池的弯曲角度 60° ,增大到 105° 。

[0050] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行

修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。




图 1